

漂莱特 (中国) 有限公司
产品质量检测报告

客户名称: 百合公司

日期: 2009年10月10日

合同号: GZL091006

PUROLITE		MB 400 预再生混床树脂
批号		147R/09/6
数量	L	500
阳树脂比例	%	41
整球率	%	93
裂球率	%	5
碎球率	%	2
异型球率	%	0
淋洗电阻率	MΩ.cm	16.8

合格



签发日期: 2009.10.10

备案号: **BH091010**